

FICHA TÉCNICA







IMPRIMACIÓN-APAREJO 1K 400ml SPRAYR®

Imprimación-aparejo mono-componente (1K) especialmente indicada para **reparaciones rápidas y puntuales**. Sella y protege áreas reparadas con masilla de relleno y zonas de pintura antigua lijadas hasta capas inferiores, nivela pequeños defectos y prepara el sustrato para recibir la pintura de acabado. Destaca por su excelente rendimiento, muy buen flujo, buena capacidad de relleno, secado muy rápido, buena flexibilidad y facilidad de lijado. Se puede repintar con la mayoría de las pinturas y lacas actuales. Apto para su uso en aplicaciones de automoción e industria. *No se recomienda aplicar directamente sobre acero galvanizado y aluminio.*











FABRICACIÓN Y COMPOSICIÓN

Envasado presurizado. Compuesto por resinas nitro-acrílicas enriquecidas con cargas de relleno y diferentes aditivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de flujo	
Rapidez de secado	
Capacidad de relleno	
Flexibilidad	
Facilidad de lijado	
Protección anticorrosión	
Adherencia	



SUSTRATOS COMPATIBLES

Acero	
Acero galvanizado	
Aluminio	
Plástico (excepto PP y PE)	
Fibra de vidrio	
Fibra de carbono	
Otros laminados de poliéster	
Pintura antigua	
Masillas	
Aparejos 2K	

RECUBRIMIENTOS COMPATIBLES

Prácticamente cualquier sistema de pintura de acabado actual, tanto base agua como disolvente, 1k o 2K.
Ante pinturas de origen y naturaleza desconocidos, realizar previamente un test de compatibilidad.

CONDICIONES DE TRABAJO

	Por motivos de seguridad y para promover el secado del producto, este solo debe ser usado en lugares bien ventilados.
	No utilizar bajo la exposición directa del sol




Temperatura ambiente: 8°C – 30°C

Temperatura del sustrato: 8°C – 30°C






Temperatura de envase (spray): 10°C – 25°C

Humedad relativa: max 70%


PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1		Desengrasar el sustrato
2		Lijar en seco con P280-P320. A mano o con lijadora
3		Desengrasar nuevamente para eliminar todo residuo de polvo


INSTRUCCIONES DE USO

1		Agitar insistentemente el spray durante aproximadamente 2 minutos
2		Realizar un pulverizado de prueba
3		Aplicar de 2 a 4 capas sobre el área deseada, en todas direcciones y manteniendo una distancia hasta el sustrato de entre 20 y 25cm
4		Dejar entre 5 y 10 minutos de evaporación entre cada capa
5		Después de usar, girar el envase y pulsar la boquilla hasta que solo salga gas, para limpiar la canula interior y el dosificador



ESPEORES RECOMENDADOS

	2 MANOS	40μ
	4 MANOS	80μ (Máximo)

TIEMPO DE SECADO

	Libre de polvo	15 MINUTOS
	Se puede lijar	30/60 MINUTOS (según espesor de capa)

LIJADO

	LIJADO EN SECO: P500/P-800 o esponjilla abrasiva superfina
	LIJADO EN HÚMEDO: P600/P1000

Lijar hasta que la superficie quede lisa, nivelada y libre de defectos, procurando no alcanzar capas inferiores. Puede usarse guía de lijado.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Si se usa en combinación de pinturas de naturaleza desconocida es recomendable realizar previamente test de adherencia y compatibilidad.

Base: acrílica

Color del producto: blanco, gris medio y gris oscuro



Tipo de boquilla: patrón de rociado redondo

Contenido de componentes orgánicos volátiles (V.O.C.):

VOC II/B/b límite= 840g/L (Para producto listo al uso de acuerdo a la directiva EU 2004/42/CE)

VOC= 640g/LL

Condiciones de almacenaje:

	Almacenar en lugar fresco, seco y ventilado
	Mantener alejado de la luz del sol y de otras fuentes de calor

Caducidad del producto:

24 meses

Formatos disponibles:

TAMAÑO	COLOR	REFERENCIA	EAN CODE
150ml	Gris Medio	10201001	0634438005254
400ml	Blanco	10201002	0634438343509
400ml	Gris medio	10201003	0634438620358
400ml	Gris oscuro	10201004	0634438690399

Aviso legal:

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

Carzoon Tools and Supplies, S.L. ESB45867553 C/ Centeno 1 (Pol. Ind. San Isidro) 45223 Seseña, Toledo (España)

